



CARLUX AGUA

BARNIZ AL AGUA PARA MADERA EXTERIOR - INTERIOR

Marzo 2012
EGA-352-M00-01-FT

CARACTERISTICAS:

Es un barniz al agua formulado con resinas acrílicas especiales y desarrollado especialmente para el mundo de la decoración en madera, cuando se desee un acabado no amarillante y respetuoso con el medio ambiente.

PARTICULARIDADES:

Color: Lechoso en húmedo y transparente una vez seco.

Aspecto: Satinado y Mate.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad: 110-125 K.U.

Densidad: 1,00-1,05 grs./cm³

Sólidos Carlux Agua Satinado: En peso: $28 \pm 2\%$
En volumen: $31 \pm 2\%$

Sólidos Carlux Agua Mate: En peso: $28,6 \pm 2\%$
En volumen: $26 \pm 2\%$

Aplicación: Brocha, rodillo.

Disolvente: Agua

Secado: 1-2 horas

Repintado: 6-8 horas.

ETIQUETADO COV CARLUX AGUA SATINADO

Directiva 2004/42 CE Anexo II (e) (130)

COV: 25 grs./l. Max

ETIQUETADO COV CARLUX AGUA MATE

Directiva 2004/42 CE Anexo II (e) (130)

COV (listo al uso): 5,1 grs/l.

REACCION AL FUEGO:

Euroclase B s1,do según Norma Europea UNE EN 13501.1:2007 Familia Teppi.

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

Preparación de las superficies:

Maderas nuevas:

Eliminar todo residuo de polvo, grasa o suciedad.

Maderas Tropicales:

Eliminar el aceite superficial con disolvente de limpieza.

Maderas viejas:

Lijar y eliminar restos de barnices aplicados con anterioridad.

SISTEMA DE APLICACIÓN:

En exteriores:

Previamente a la aplicación del Barniz **CARLUX AGUA Mate o Satinado al agua**, la madera deberá tratarse con una mano de **WOODOXIL FONDO**, como protección contra los ataques de los microorganismos vegetales, para que penetre en los poros de la madera y mantenerla elástica. Transcurridas de 24-48 horas, aplicar una mano de **CARLUX AGUA** diluido al 5% aproximadamente. Después de pasado un intervalo de 6-8 horas y, previo lijado, dar finalmente una nueva mano de **CARLUX AGUA** sin diluir.

En interiores:

Sellar con una mano de **TEPPILACK AGUA Tapaporos**, por su alto poder de relleno y facilidad de lijado.

Transcurrido un mínimo de 1 hora, lijar y proceder a la terminación con dos manos de **CARLUX AGUA** con un intervalo de 6-8 horas entre manos.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: Hasta un año en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

PRESENTACION:

Envases de 750 ml. y 4 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.