



EGALACK

BARNIZ DE POLIURETANO BRILLANTE PARA EXTERIORES E INTERIORES

Julio 2010
EGA-255-02-FT

GENERALIDADES:

EGALACK, es un barniz fabricado a base de resinas de poliuretano, que le confieren alta resistencia a la abrasión, a productos químicos y al agua.

EGALACK conserva una excelente flexibilidad que impide el agrietamiento o cuarteamientos en aplicaciones exteriores.

PARTICULARIDADES:

Color: AMBARINO, además de los colores del Sistema Tintométrico **COLOREGA** carta de madera.

Aspecto: BRILLANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Secado: AL POLVO: 1 HORA a 20°C

AL TACTO: 4-6 HORAS 20°C

DURO: 24 HORAS

Viscosidad: 75 K.U. \pm 5

Densidad: 0,9 Kg./lt. \pm 0,05

Sólidos: EN PESO: 53,3 \pm 2%

EN VOLUMEN: 47 \pm 2%

Rendimiento: 8-10 m²/lt., según la superficie a barnizar.

Disolventes: DISOLVENTE Nº 200 ó 224

Dilución: 1ª MANO: 5-10% - 2ª MANO: Sin diluir.

Reacción al fuego: Euroclase: "B-s1,d0", según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

Maderas nuevas:

Eliminar todo residuo de polvo, grasa o suciedad.

Previamente a la aplicación del barniz, la madera deberá ser tratada, bien con una capa de **WOODOXYL FONDO**, que proteja la madera contra los ataques de los microorganismos vegetales, o bien, mediante una capa de aceite de linaza cocido convenientemente diluido con aguarrás, de forma que penetre en los poros de la madera.

Finalmente aplicar dos manos de **EGALACK**, la primera diluida y la segunda sin diluir.

Entre capa y capa, conviene lijar, dejando un intervalo de 24 horas.

Fin

Maderas viejas:

Mediante lijado, es preciso eliminar todo vestigio de barnices aplicados con anterioridad.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42: IIA (i) (500)

Max. COV 500 grs/lt.

PRESENTACION:

Envases de: 750 ml.. (retractilado de 6 unidades)

4 lts. (retractilado de 2 unidades)

20 lts. (sin embalar)

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.