

DESCRIPCIÓN:

C-118N, es un esmalte sintético negro, de secado rápido, con buena cubrición, adherencia y endurecimiento a fondo.

C-118N, se aplica para el acabado de las partes metálicas de mesas, sillas, mobiliario escolar, cerrajería, etc.

C-118, es apto para interiores, no siendo adecuado para exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

Color: NEGRO

Aspecto: MATE

Toxicidad: Consultar Ficha de Seguridad.

Densidad: 1,15 ± 0,05 kg/lit.

Viscosidad: 65" COPA FORD N° 4

Sólidos: En peso: 50,5 ±,2%.

En volumen: 35 ±,2%

Rendimiento para espesor de 35 micras de película seca: 14,3 m²/lit.

Secado: Al polvo: 10-20 minutos.

Al tacto: 2-3 horas

Duro: 24 horas.

Disolvente: N° 221

Dilución: Se suministra a viscosidad de aplicación, no obstante puede diluirse un 5% aproximadamente.

ETIQUETADO COV

Directiva 1999/13 (RD.117/2003) 8)

Disolventes: 47,8% Peso

COV (suministro): 47,8% Peso

COV: 43.1 C (expresado como carbono)

Peso molecular (medio): 106.2

Número de átomos C (medio): 8.0

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Aplicación: A PISTOLA

Preparación de los fondos: **ELIMINAR**, grasas, oxido, suciedad, etc., hasta dejar las superficies completamente limpias.

Para un acabado de mayor calidad deberá imprimarse con pinturas antioxidantes o Imprimación Sintética secado aire **I-500 Anticorrosivo**. Cuando se trate de chapa galvanizada o metales y aleaciones ligeras, deberá aplicarse previamente una mano de **SHOP-PRIMER**.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: **6 MESES**, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien, y utilizar el contenido antes de 30 días.

Utilización: Remover cuidadosamente el contenido del envase hasta su total homogeneización.

PRESENTACIÓN:

Envases de 4 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.