

SISTEMA ESTUCOLAN

FONDO Y VELADURA AL AGUA PARA
PATINADOS DE EFECTO RETARDADO.

Septiembre 2010
EGA 326-02-FT

El **SISTEMA ESTUCOLAN**, aporta, nuevas posibilidades y efectos decorativos en el campo de la alta decoración.

Comprende el **ESTUCOLAN FONDO**, revestimiento de aspecto mineral, espeso, de aplicación a rodillo que, permite, obtener una decoración de aspecto antiguo. Se completa el Sistema con el **ESTUCOLAN VELADURA de efecto retardado**, con el que se consigue la doble finalidad de proteger el revestimiento y de proporcionar efectos de veladuras de una exquisita belleza.

GENERALIDADES:

ESTUCOLAN – VELADURA de efecto retardado es un gel al agua, multiefectos, de acabado de alta decoración, que sigue las tendencias actuales de diseño e interiorismo.

ESTUCOLAN – VELADURA de efecto retardado es especial para reproducir entre otros, los efectos decorativos tipo ante (gamuza), sombras, granito ,jaspeado, restregado con esponja, sobre relieves, etc., en superficies interiores, debidamente preparadas, de yeso, escayola, cartón-yeso, fibrocemento, etc., en edificios públicos, museos, hoteles, oficinas, cafeterías, casas particulares, etc.

ESTUCOLAN – VELADURA de efecto retardado se aplica mediante gamuza, paletina, rodillo de efectos, cepillo, esponja natural o sintética, hoja de plástico, etc. Posee unas buenas propiedades de aplicación y un gran tiempo de trabajo superior a las 8 horas, sobre superficies poco absorbentes, y dependiendo del espesor o grosor de la capa aplicada, y de la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ESTUCOLAN FONDO

Secado: Al tacto: 24 horas.
Seco total: 24-48 horas.

En ambos casos en función del espesor de la capa.

Repintado: 24-48 horas en función de la temperatura y humedad relativa, dependiendo del espesor aplicado.

Rendimiento: 700-1000 grs./m²

Peso Especifico: 1,58 kgs./lt.

ESTUCOLAN VELADURA DE EFECTO RETARDADO

Color: Una base incolora (blanquecina) y los 20 colores de la presente carta de colores, semitransparentes, obtenidos con nuestro Sistema Tintométrico **COLOREGA**, pudiendo emplear también, nuestros Tintes Universales **EGATEX**.

Viscosidad: 105-115 KU a 20° C.

Brillo: Mate sedoso (> 7% a 60° C) y satinado

Peso específico: 1,037 +/- 0,020 Kilos / Litro.

Secado: 8 a 10 horas a 20° C, sobre superficies poco absorbentes.

Repintado: 24 a 48 horas a 20° C.

Lavabilidad: Lavable a partir de 4 días.

Rendimiento: Alrededor de 14 m²/lt.

ETIQUETADO COV

ESTUCOLAN FONDO: NO DISPONIBLE

ESTUCOLAN VELADURA de efecto retardado

Directiva 2004/42 (RD. 227/2006) II (I) (200)

COV: (LISTO AL USO): 193.8 gr/l.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de las superficies:

Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Nivelar las irregularidades con plastes o masillas adecuados. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvo.

Si el soporte es mórvido o falta de cohesión, aplicar una capa, a saturación, de **JAYOKRIL ULTRAFINO**.

ACABADOS:

Acabados en relieve: Aplicar sobre **JAYOKRIL ULTRAFINO**, si procede, una capa de **FASSALINA**, y una vez seca, una o dos capas de **ESTUCOLAN FONDO**, cuando se desean acabados con relieve, en la forma tradicional de pintado de los plásticos de picar según el gráfico siguiente:

A	B	E
C	D	F

Cuando se haya aplicado el cuadro **A**, se procederá a realizar el dibujo escogido, bien sea con llana de plástico o espátula **CAPRICE**; con los dedos o con rodillo de efectos, etc. Dejar siempre, una franja sin terminar de 10 cms. aproximadamente a ambos lados.

Concluido el cuadro **A**, se procederá igualmente con el **B**, **C**, etc. Conviene igualar la carga para obtener un espesor regular. Una vez seco, el **ESTUCOLAN FONDO**, aplicaremos posteriormente el **ESTUCOLAN – VELADURA de efecto retardado** de la manera que se indica en cada ejemplo que describimos en este catálogo.

Acabados lisos: Aplicar sobre **JAYOCRIL ULTRAFINO**, si procede, una o dos capas de **TEPPISOL SATINADO** (fondo con brillo satinado) ó una o dos capas de **TEPPISOL MATE**, si se desean acabados con fondo mate, y dejar secar. Aplicar una capa de **ESTUCOLAN – VELADURA de efecto retardado** con brocha plana u otra herramienta (rodillo, etc.) trabajando de arriba a abajo en la pared. Extender el producto en zonas de 4 a 6 m², dejando una zona irregular de 20 cms. con Veladura sin hacer ningún efecto para, a continuación, crear el efecto deseado con la herramienta seleccionada.

Existe una Carta de Colores con seis ejemplos de acabados con **ESTUCOLAN – VELADURA de efecto retardado** cuyo sistema de aplicación se describe en cada uno de los mismos.

PRESENTACIÓN:

ESTUCOLAN FONDO: Envases de 4 y 10 litros.

ESTUCOLAN VELADURA: Envases de 1 y 4 lts. En calidad satinado y mate.

NOTAS IMPORTANTES:

- En vez de patinar con **ESTUCOLAN VELADURA de efecto retardado**, podemos sustituir éste por cera **WAX VENETTO AGUA**, en el color de la carta escogido.

- Debido a que el **ESTUCOLAN FONDO**, tiene diferentes absorciones, el color translucirá más o menos en función de ello y de los diferentes

espesores. Por ello, recomendamos, hacer previamente una prueba para determinar si la intensidad del color corresponde al elegido.

- Podemos suministrar los 20 colores que aparecen en la presente carta de colores, que son originales, o reales, es decir, pintados y reproducidos con **ESTUCOLAN VELADURA de efecto retardado** en diferentes tonos.

- Encontrarán Vds 6 ejemplos de los efectos que hemos indicado anteriormente, 2 de los cuales han sido realizados con **ESTUCOLAN VELADURA de efecto retardado** original y los otros 4 ejemplos han sido escaneados en cuatricromía, que no siempre responden al tono exacto de los que suministramos.

- Según el espesor de la capa de Veladura y de la absorción del soporte, varían el secado y la intensidad del tono final, pudiendo variar el secado de la capa de Veladura entre 1 y 8 horas.

- Para aplicar un segundo color hay que esperar 24 horas para dejar secar la capa de Veladura completamente.

- Si se desea dar un acabado Metalizado o perlescente (nacarado) se pueden utilizar las bases nacaradas de **TEPPI BEL'LO Oro** o **Plata**, aplicados con rodillo sobre la Veladura bien seca.

- Limpiar las herramientas con agua.

- Conservar en lugares con temperaturas mínimas de +5°C y no exponerlo a temperaturas demasiado altas.

- Remover y homogeneizar el contenido del envase antes de la aplicación.

- Estabilidad 1 año.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.