



FASSACRYL **ANTICARBONATACIÓN**

ENSAYO ANTICARBONATACIÓN **PINTURA ELÁSTICA PARA FACHADAS**

Diciembre 2014
EGA-173-04-FT

GENERALIDADES:

Es una pintura formulada a base de elastómeros al agua y desarrollada para obtener en las fachadas una protección duradera y eficaz. Puentea fisuras de hasta un milímetro. Adecuada para repintar fachadas con viejas pinturas, morteros monocapa deteriorados, etc.

Presenta como características diferenciadas:

- Gran poder de adherencia
- Elasticidad
- Impermeabilidad
- Resistencia a la intemperie
- Protegida con Algicidas y Fungicidas.
- Anticarbonatación

Además destaca por su fácil aplicación, obteniéndose un acabado blanco intenso sedoso.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Viscosidad: 120-130 K.U.

Densidad: 1,50 ± 0,02 grs/c.c.

Color: Blanco y colores del Sistema Tintométrico COLOREGA. Base Blanca **BL** (la propia pintura) y Base **D** y Base Transparente **TR**.

Aspecto: Mate

Diluyente: 1ª MANO: 5-10%
2ª MANO: 0,5%

Secado al tacto: 30 minutos

Secado total: 1 hora

Repintado: 8 horas

Rendimiento: 8-9 m²/lt.

Alargamiento a la rotura (23°C): 91%

Doblado a -5%: Satisfactorio

Resistencia a la percusión: Satisfactorio/estanca al agua

Envejecimiento acelerado (UV-inmersión 1000 h):
Satisfactorio

Envejecimiento térmico: Satisfactorio.

INFORME GEOCISA P-01-101001

REACCIÓN AL FUEGO: Euroclase: "B-s1,d0", según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007.

ENSAYO ANTICARBONATACIÓN: Según Norma Europea UNE-EN 13295:2005.

ENSAYO PERMEABILIDAD AL CO₂: Según Norma Europea UNE-EN 1062-6:2003.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (c) (40)

Máx. COV 5 g/lt. (Producto listo al uso).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER INFERIOR A +5°C

Aplicación: Puede realizarse a **BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA ó AIR-LESS**. No obstante, para una mejor penetración de la pintura, la primera mano deberá ser aplicada a **BROCHA ó RODILLO**.

Preparación de las superficies:

1º.- Superficies nuevas o pintadas en buen estado:

Comprobar que el revoco no contenga sales (mojar con agua y dejar secar)

Después de limpiar las superficies cuidadosamente, aplicar una primera mano de

FASSACRYL, a brocha o rodillo, diluido al **5-10%** con agua y, transcurrido un mínimo de 8 horas dar una segunda mano por el sistema elegido, diluida al 5% como máximo.

2º.- Superficies pintadas en mal estado o fondos muy absorbentes:

Eliminar imperfecciones, adherencias, grasas, pinturas viejas, etc., lijando y quitando polvo y suciedad. Fijar la superficie con **JAYOKRIL** (diluido 4 agua: 1 **JAYOKRIL**) o **JAYOKRIL ULTRAFINO**. Una vez seco proceder como en el caso anterior.

3º.- Superficies con moho y verdín:

Cepillar con lejía diluida al 10% en agua. Seguidamente lavar con agua, eliminando todos los residuos y dejar secar. A continuación, proceder como en el caso 2º.

En caso de moho, especialmente complicado, diluir la pintura en lugar de con agua, con protectores algicidas, en la misma proporción.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

Utilización: Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido.

PRESENTACION:

Envases de: 4 y 15 litros

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.