



PAVONATTO

PINTURA METÁLICA TIXOTROPICA AL AGUA DE EFECTO FORJA.

Abril 2011
EGA XXX-01-FT

GENERALIDADES:

PAVONATTO AL AGUA es una pintura metálica tixotrópica basada en emulsiones acrílicas puras al agua, pigmentadas con óxido de hierro micáceo de acabado metálico.

PAVONATTO AL AGUA está muy indicado para la decoración de superficies interiores o exteriores de hierro en verjas, barandillas, puertas, farolas, escaleras, etc. a las que aporta un acabado forjado muy decorativo.

PAVONATTO AL AGUA posee unas buenas propiedades de aplicación, no salpica, tiene un buen poder de relleno, rápido secado y es prácticamente inodoro.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Color: Gris acero y carta **PAVONATTO AL AGUA**.(24 colores), realizados a partir del Sistema Tintométrico **COLOREGA**.

Viscosidad: 100-110 KU a 20° C.

Brillo: Metálico .

Peso específico: 1,670 +/- 0,020 Kilos / Litro.

Secado: 2 horas a 20° C.

Repintado: 6 horas a 20° C.

Rendimiento: 4 a 6 m² por Litro .

REACCION AL FUEGO:

Euroclase B,S1,d0, según Norma Europea UNE EN 13501.1:2007 **FAMILIA TEPPI**

MODO DE EMPLEO:

Aplicar preferiblemente entre +5° C y +40° C y con una humedad relativa inferior al 80%. No aplicar si se prevén lluvias o con humedades relativas muy elevadas.

La superficie debe estar limpia, seca y en buen estado. Remover bien el contenido del envase.

Superficies nuevas o sin pintar

- Aplicar una capa a brocha, rodillo o pistola de **IMPRIMACION MULTIMETALES AL AGUA**. Dejar secar 6 horas a 20° C.

- Aplicar dos o más capas a brocha, rodillo o pistola de **PAVONATTO AL AGUA**. Dejar secar 6 a 8 horas entre capas.

Superficies a repintar

- Lavar con agua y jabón y matizar completamente con lija fina. Eliminar polvo y dejar secar.

- Aplicar dos o más capas a brocha, rodillo o pistola de **PAVONATTO AL AGUA**. Dejar secar 6 a 8 horas entre capas.

RECOMENDACION:

Para aplicaciones al exterior, aplicar una capa de **PAVONATTO** Barniz acrílico mate.

El producto debe conservarse en el envase original, perfectamente cerrado, en un lugar seco y ventilado, de acuerdo con la legislación vigente. Preservar de las heladas o temperaturas muy bajas durante su almacenaje.

Observar las indicaciones incluidas en la etiqueta. Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con agua y un detergente adecuado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y procurar atención médica.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (i) (140)

Máx. COV 40 g/lit.

PRESENTACIÓN:

Envases: 1 y 4 litros.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.