



PAVONATTO

PINTURA METALICA ANTIOXIDANTE-TIXOTROPICA

Abril 2011
EGA 261-01-FT

GENERALIDADES:

PAVONATTO, es una pintura metálica tixotrópica, antioxidante, pigmentada con óxido de hierro micáceo, estudiada para embellecer y complementar los antioxidantes primarios.

Ideal para la decoración de superficies de hierro: verjas, barandillas, puertas, farolas, puentes, escaleras, etc. Constituye un sistema eficaz de protección, por su resistencia a la intemperie, adherencia y elasticidad y, belleza de acabado.

PARTICULARIDADES:

Colores: Gris Forja, Gris Bretón, Gris Acero, Azul Reflejo, Verde Tropical, Oro y Negro Forja.

GRIS ACERO: Base para Sistema Tintométrico. Colores carta de Industria Colorega.

Aspecto: METALICO.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Secado: AL POLVO: 2 horas

AL TACTO: 8 horas

DURO: 24 horas

Intervalo entre capas: 24 horas

Poder antioxidante: EXCELENTE.

Rendimiento: 5-7 m²/kg. (10-12 m²/litro), dependiendo de la rugosidad y conformación de los fondos.

Aplicación: BROCHA, RODILLO y PISTOLA con boquilla de Widia.

Disolvente: DISOLVENTE N° 221 (pistola)

Dilución: PARA BROCHA y RODILLO.

Lista al uso, eventualmente Disolvente n° 224.

REACCION AL FUEGO:

Euroclase B,S1,d0, según Norma Europea UNE EN 13501.1:2007 **FAMILIA EGALUX**

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Los fondos metálicos deberán estar limpios de todo rastro de óxido, calamina, grasa, etc., empleando para ello un cepillo de púas de hierro, y lavando con posterioridad con disolvente.

Aplicar seguidamente, preferentemente a brocha, una mano de Imprimación Multimetales al agua, Imprimación I-500 anticorrosivo ó Shop-Primer al agua. Transcurridas 24 horas, aplicar dos manos de **PAVONATTO**, con un intervalo de 24 horas entre ellas.

En zonas donde el óxido no se pueda eliminar, recomendamos nuestro Convertidor de Oxido **TEPPINOX** para, a continuación, dar dos manos de **PAVONATTO**, con el intervalo indicado anteriormente.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (i) (600/500)

Máx. COV 495 g/lt

OBSERVACIONES:

Producto tixotrópico. Al agitar se reduce la tixotropía y se consigue la viscosidad de uso.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien, y utilizar el contenido en breve plazo.

Utilización: Antes de la aplicación, remover el contenido del envase hasta su total HOMOGENEIZACION.

PRESENTACION:

Envases de: 750 ml. (retractilado de 6 unidades)
4 lts. (retractilado de 2 unidades)

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.