



SELLADORA TXURI AGUA

IMPRIMACIÓN SELLADORA AL AGUA.

Marzo 2011
EGA XXX-01-FT

GENERALIDADES:

SELLADORA TXURI AL AGUA es una imprimación blanca basada en resinas acrílicas emulsionadas especiales para el sellado de todo tipo de superficies porosas.

SELLADORA TXURI AL AGUA está muy indicada como capa de imprimación previa al esmaltado en superficies interiores o exteriores de hormigón, fibrocemento, aglomerados, contra chapados, madera, cartón-yeso, yeso, escayola, etc., donde sea requerido por consideraciones toxicológicas o medioambientales un sistema de pintado libre de disolvente.

SELLADORA TXURI AL AGUA posee unas buenas propiedades de aplicación y nivelación, no salpica, tiene una gran cubrición y una gran facilidad de lijado. Evita el sangrado de manchas, rechupados y no levanta la “pincha” de la madera. Es prácticamente incoloro y no amarillea. Es repintable con todo tipo de pinturas al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: Blanco.

Viscosidad: 85-95 KU a 20° C.

Brillo: Mate.

Peso específico: 1,360 +/- 0,020 Kilos / Litro.

Secado: 1 hora a 20° C.

Lijado: 6 horas a 20° C.

Repintado: 8 horas a 20° C.

Rendimiento: 6 a 8 m² por Litro .

MODO DE EMPLEO:

Aplicar preferiblemente entre +5° C y +40° C y con una humedad relativa inferior al 80%. No aplicar si se prevén lluvias o con humedades relativas muy elevadas. La superficie debe estar limpia, seca y en buen estado. Remover bien el contenido del envase. El producto está listo al uso, no diluir.

Superficies nuevas o sin pintar

- Aplicar una capa a brocha o rodillo de **SELLADORA TXURI AL AGUA**. Dejar secar 8 horas a 20° C.

- Aplicar dos capas a brocha o rodillo de **TEPPILUX AL AGUA**. Dejar secar 6 a 8 horas entre capas.

Superficies a repintar

- Si la pintura se encuentra en mal estado o a base de cola, temple o cal, eliminar completamente y proceder como en el apartado de superficies nuevas.

- Lavar con agua y jabón y matizar completamente con lija fina. Eliminar polvo y dejar secar.

- Aplicar una capa a brocha o rodillo de **SELLADORA TXURI AL AGUA**. Dejar secar 8 horas a 20° C.

- Aplicar dos capas a brocha o rodillo de **TEPPILUX AL AGUA**. Dejar secar 6 a 8 horas entre capas.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)

Máx. COV 25 g/lt.

REACCION AL FUEGO:

Euroclase “B-s1,do”, según Norma Europea UNE-EN 13501-1:2007

RECOMENDACION:

El producto debe conservarse en el envase original, perfectamente cerrado, en un lugar seco y ventilado, de acuerdo con la legislación vigente. Preservar de las heladas o temperaturas muy bajas durante su almacenaje.

Observar las indicaciones incluidas en la etiqueta, los derrames o salpicaduras debe eliminarse inmediatamente con un detergente adecuado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y procurar atención médica.

PRESENTACIÓN:

Envases: 4 y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación..