



SILEXPLAST

PINTURA SILICONADA PARA EXTERIORES Y
PARA FACHADAS ANTIGUAS O PINTADAS CON CAL

Julio 2011
EGA-121-03-FT

GENERALIDADES:

SILEXPLAST, es una pintura plástica siliconada apta para el pintado de superficies exteriores, pudiendo ser aplicada, además, sobre fachadas antiguas o con cal, debido a la baja tensión que presenta la película. Además se caracteriza por su buena transpirabilidad. De fácil aplicación, **SILEXPLAST**, presenta excelente blancura y buena cubrición y, es lavable.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Color: BLANCO INTENSO. Puede teñirse con nuestros Colorantes Universales **EGATEX**. Sistema Tintométrico **COLOREGA** sólo la Base Blanca BL (la propia pintura).

Aspecto o brillo: MATE SEDOSO.

Toxicidad: Consultar Ficha de Seguridad.

Seco al tacto: 30-40 MINUTOS, dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

Repintado: 2-3 HORAS

Rendimiento: 6-8 m²/lt. aproximadamente, dependiendo de la absorción y rugosidad de los fondos.

Diluyente: AGUA

ENSAYO PERMEABILIDAD AL CO₂: según Norma Europea UNE-EN 1062-6:2003.

REACCION AL FUEGO:

Euroclase "B-s1,d0", según Norma Europea UNE-EN 13501-1:2007 FAMILIA TEPPI.

ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/CE IIA (a) (30)
COV MAX: 25 g/l.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERA ESTAR NUNCA POR DEBAJO DE +5°C

Preparación de la superficie: ELIMINAR, cuidadosamente imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para hacer desaparecer polvo y suciedad, grasas, salitre, pinturas viejas, etc.

APLICACIÓN: BROCHA, RODILLO, PITOLA AEROGRAFICA o AIR-LESS.

1°.- Sobre cemento, veso y escayola:

Aplicar una primera mano diluida con agua 10-15%. Transcurridas 2-3 horas, dar la segunda mano sin diluir o, como máximo un 5%.

2°.- Sobre cal y viejas pinturas:

Sobre cal bien adherida, se puede aplicar directamente. Cuando los espesores de cal fueran excesivos, como consecuencia de la aplicación de varias manos y, existieran problemas de desprendimientos, las capas de cal deberán ser eliminadas. En general, eliminar partes mal adheridas y corregir imperfecciones mediante lijado. Una vez se haya procedido, según los casos, como anteriormente se indica, aplicar dos manos en la forma recomendada en el apartado 1.

3°.- Sobre temple, fondos muy absorbentes y superficies poco consolidadas.

Eliminar, en su caso los temple y partes mal adheridas. Una vez lijadas las superficies y eliminado el polvo, proceder a la aplicación de un sellador **JAYOKRIL ULTRAFINO**. Después de seco el sellador, aplicar dos manos tal como se indica en el Apartado nº 1.

RECOMENDACIONES:

SILEXPLAST, no debe mezclarse con ninguna de nuestras pinturas plásticas, ni con las de ningún otro fabricante.

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

Utilización: Remover bien, el contenido del envase, hasta su total homogeneización, antes de proceder a su aplicación.

PRESENTACION:

Envases de 750 ml. , 4 lts., y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.