

## GENERALIDADES:

TAPIR es una pintura plástica formulada con copolímeros acrílicos y protegida con fungicidas especiales.

TAPIR es una pintura plástica, que se caracteriza, por una excelente blancura, buena cubrición y de fácil aplicación.

TAPIR es lavable tipo 2 según Norma ISO 11998 y está estudiada para el pintado de superficies interiores (paredes, techos, etc.) de escayola, yeso cemento, etc. Estando destinada tanto al empleo en las grandes obras, como en la decoración en general.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Composición:** Emulsión Copolimérica (Familia TEPMI).

**Color:** Blanco intenso para conseguir los colores del Sistema Tintométrico COLOREGA.

**Aspecto:** Mate sedoso.

**Viscosidad:** 110 – 120 K.U.

**Densidad:** 1,63 ± 0,02 Kg/lit.

**Toxicidad:** Consultar Ficha de Seguridad.

**Inflamabilidad:** Nula.

**Secado al tacto:** 20-30 minutos, dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

**Repintado:** 2-3 horas.

**Rendimiento:** 5 -7 m<sup>2</sup>/lit., dependiendo de la absorción y rugosidad de los fondos.

**Diluyente:** Agua.

**Etiquetado COV:**

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)

Máx. COV 25 g/lit.

**Reacción al fuego:** Euroclase: “B-s1,d0”, según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

**Temperatura de trabajo:** NO DEBERA ESTAR NUNCA POR DEBAJO + 5°C

**Preparación de la superficie:** ELIMINAR cuidadosamente, imperfecciones y adherencias lijando y limpiando para hacer desaparecer. Polvo y suciedad, grasas, salitre, pinturas viejas, etc.

**Aplicación:** BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA y AIR-LESS

1.- **Sobre temple, cal, viejas pinturas, etc.:** Será imprescindible eliminar previamente los temples, cal, partes mal adheridas, etc. Seguidamente aplicar dos manos, la primera diluida al 5-10%, y la segunda, sin diluir o como máximo un 5%.

2.- **Sobre superficies de escayola o yeso, blandas o muy absorbentes:** Antes de proceder a la aplicación de TAPIR, dar una mano de JAYOKRIL o JAYOKRIL ULTRAFINO convenientemente diluida para su aplicación como selladora, y después DOS MANOS de TAPIR como se indica en el apartado 1.

3.- Sobre superficies duras y secas: DOS MANOS de TAPIR como se indica en el apartado 1.

4.- Sobre superficies con moho: Limpiar con lejía diluida (20%) para matar los microorganismos, aclarar con agua, dejar secar y, a continuación, proceder como en el caso 2º. En caso de moho, especialmente complicado, diluir la pintura en lugar de con agua, con protectores algicidas, en la misma proporción.

## RECOMENDACIONES:

La pintura TAPIR no debe mezclarse con ninguna de nuestras pinturas plásticas ni con las de ningún otro fabricante.

**Almacenamiento:** HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase cerrarlo bien y utilizar el contenido en plazo breve.

**Utilización:** Remover bien el contenido del envase hasta su total homogeneización antes de proceder a la aplicación.

## PRESENTACIÓN:

Envases de 750 ml, 4 lts., y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.