

GENERALIDADES:

TEPPI-SOFT es una pintura plástica satinada, especialmente concebida para la decoración, tanto en interiores como en exteriores. Está formulada a base de copolímeros de vinilo con aditivos especiales que le confieren un acabado que destaca por su tacto suave, con una terminación uniforme, dando la sensación de TEPPI-SOFT, por sus cualidades de resistencia excepcional, longevidad y belleza, está considerada como una pintura de alta calidad que en determinadas aplicaciones puede competir frente a los esmaltes acrílicos al agua. Es igualmente destacable su alto rendimiento, cobertura y perfecta lavabilidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Viscosidad: 105 K.U., ± 5 .

Densidad: $1,33 \pm 0,02$ grs/c.c., para el color blanco.

Sólidos: 55%, ± 2 , en peso; 41%, ± 2 , en volumen.

Color: Blanco. Pequeñas cantidades, con nuestro sistema tintométrico COLOREGA.

Brillo: Satinado.

Rendimiento: 8 m²/Lt, ± 1 , para un espesor de 50 ± 5 micras secas.

Secado al tacto: 30 minutos

Repintado: 4-6 horas

Lavabilidad: Superior a 5000 dobles pasadas

Reacción al fuego: EUROCLASE: B-s1,d0, según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER INFERIOR A +5°C

Aplicación: Puede realizarse a brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless.

Preparación de las superficies: Eliminar imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo, etc.

1°.- Sobre techos, pinturas viejas etc.: Después de eliminar los desconches, y emplastecer adecuadamente, lijar y sellar con una mano de JAYOCRIL ULTRAFINO y aplicar dos manos de TEPPI-SOFT, la primera diluida un 10-15% y la segunda sin diluir o máximo 5%.

2°.- Sobre superficies duras y secas: Aplicar dos manos como en los casos anteriores, preferentemente precedidas de JAYOCRIL o JAYOCRIL ULTRAFINO.

3°.- Sobre madera: sellar con nuestra selladora sintética SELLADORA TEPPI y aplicar dos manos como en los casos anteriores.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

Utilización: Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)

Máx. COV 25 g/lit.

PRESENTACIÓN:

Evases de 750 ml., 4 lts. y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.