

# TEPPICAN

## REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE AL AGUA. TRANSITABLE (USO DOMESTICO)

Marzo 2011  
EGA-172-01-FT

### GENERALIDADES:

TEPPICAN, es un revestimiento elástico e impermeabilizante a base de elastómeros, copolímeros acrílicos, en dispersión acuosa.

Se adhiere perfectamente y, forma una película gomosa de gran elasticidad y totalmente impermeable al agua, una vez transcurridas 16 a 24 horas desde su aplicación.

Puede aplicarse, sobre los clásicos materiales de construcción, incluida la chapa zincada, formando la película seca, una capa continua, exenta de porosidad.

Es especialmente indicado para aislamiento de azoteas, terrazas, tejados, etc.

Las superficies sobre las que se ha aplicado TEPPICAN, permiten ser pisadas, a partir de las 24 horas de su aplicación, aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales y del espesor de la capa.

TEPPICAN, se emplea, para el aislamiento y protección de las superficies, en los siguientes casos:

- 1.- Azoteas y terrazas de hormigón, con suelos de baldosas o que hayan sido tratadas con anterioridad con sistemas bituminosos de impermeabilización.
- 2.- Tejados de cemento; de placas de amianto-cemento o de tejas de terracota.
- 3.- Tejados y canalones de desagüe de chapa zincada que no presenten corrosión.
- 4.- Cobertizos, muros y cercados de cemento, precomprensados, etc.; siendo especialmente útil cuando estas superficies verticales, presentan agrietamientos por la acción de las infiltraciones del agua.
- 5.- Para taponar juntas de dilatación y sellar líneas de unión entre superficies horizontales y verticales.

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

**Secado: Al tacto:** 1,5-3 HORAS

**Intervalo entre capas:** 16-24 HORAS, dependiendo de la temperatura ambiente y del espesor de la capa aplicada.

**Rendimiento:** 0,5-2 kgs/m<sup>2</sup>

**Diluyente:** AGUA

**Dilución: 1º Mano:** 5-15%, dependiendo de la porosidad de las superficies a pintar.

**Manos sucesivas:** A viscosidad de suministro.

**Viscosidad:** 135 ± 5 K.U.

**Densidad:** 1,33 + 0,05 grs/c.c.

**Colores:** Rojo Inglés. Otros colores bajo pedido (pedido mínimo 200 kgs.)

### ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/CE Anexo II A i) (140)

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

**Temperatura de trabajo:** NO DEBERA SER INFERIOR A +5°C, NI SUPERIOR A +40°C

No aplicar en días muy húmedos y/o lluviosos. Evitar la aplicación, cuando se prevean lluvias antes de transcurrir 16 horas de ésta.

**Preparación de las superficies:** Las superficies de cemento; amianto-cemento, terracota y viejos recubrimientos bituminosos, deberán estar limpias de polvo, suciedad y secas. Mediante cepillado deberán eliminarse desconches y partes mal adheridas, antes de proceder a la aplicación.

En los casos de chapa zincada, deberá estar limpia, seca y perfectamente desengrasada.

Las superficies que presenten grietas y boquetes, no superiores a 1 milímetro, deberán ser reparadas previamente. Para ello puede emplearse una pasta compuesta de una parte de TEPPICAN y dos o tres partes de arena fina. Grietas de tamaño superior al indicado deberán ser tratadas con masilla elástica de poliuretano.

Si las superficies son muy absorbentes, se recomienda dar una mano de **FASSANOL** ó **JAYOKRIL ULTRAFINO**.

**Aplicación: BROCHA o RODILLO.** Ocasionalmente puede aplicarse a pistola aerográfica (Boquilla de 2,8 mm) ó air-less (Boquilla 0,021 ó 0,023” y filtro de 30 mallas). Sobre superficies en buen estado, bastará con dos manos.

En el caso de superficies que presenten hendiduras o grandes grietas, una vez reparadas, se aconseja, intercalar entre las dos primeras manos de **TEPPICAN** una malla y, posteriormente, aplicar una tercera y cuarta mano.

Disponemos de mallas de fibra de vidrio para reforzar, en rollos de 1 x 50 metros.

### **RECOMENDACIONES:**

**Almacenamiento:** HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

**Toxicidad:** Consultar Ficha de Seguridad

### **PRESENTACION:**

Envases de 15 lts. (sin embalar)

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.