



# TEPPIKRIL MATE

## PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADAS

Diciembre2014  
EGA-129-02-FT

### DESCRIPCIÓN:

TEPPIKRIL MATE es una pintura formulada a base de resinas acrílicas puras al agua de altas prestaciones y desarrollada para obtener en las fachadas una protección duradera y eficaz. Adecuada para repintar fachadas con viejas pinturas, morteros monocapa deteriorados, etc. y especialmente indicada para el pintado de interiores por su alta calidad y gran acabado mate que evita el efecto sheen (rebrillos). Presenta como características diferenciadas: gran poder de adherencia, elasticidad, impermeabilidad, resistencia a la intemperie y protegida con fungicidas especiales.

Reducción de la difusión del CO<sub>2</sub> para conseguir una protección del hormigón contra la carbonatación

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Naturaleza:** Resinas acrílicas puras en base agua.

**Aspecto:** mate.

**Densidad:** 1,37 + 0,02 Kg/lit.

**Viscosidad:** 125 K.U., ±5.

**Sólidos:** 60,3%, ±2 en peso.

44,6%, ±2 en volumen.

**Colores:** Blanco y los colores de la Carta de Fachadas. Colores especiales consultar.

**ENSAYO PERMEABILIDAD AL CO<sub>2</sub>:** Según Norma Europea UNE-EN 1062-6:2003.

**REACCION AL FUEGO:** Euroclase: “B-s1, d0” según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007

**ETIQUETADO COV:**

Directiva 2004/42/II A (c) (40)

MAX. COV 25 g/l.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

#### **1º.- Superficies nuevas o pintadas en buen estado:**

Después de limpiar las superficies cuidadosamente, aplicar una primera mano de TEPPIKRIL MATE, a brocha o rodillo, diluido al 5-10% con agua y, transcurrido un mínimo de 8 horas dar una segunda

mano por el sistema elegido, diluida al 5% en agua como máximo.

#### **2º.- Superficies pintadas en mal estado o fondos muy absorbentes:**

Eliminar imperfecciones, adherencias, grasas, pinturas viejas, etc., lijando y quitando polvo y suciedad. Fijar la superficie con JAYOKRIL (diluido 4 agua : 1 JAYOKRIL) o JAYOKRIL ULTRAFINO. Una vez seco proceder como en el caso anterior.

#### **3º.- Superficies con moho y verdín:**

Cepillar con lejía diluida al 10% en agua. Seguidamente lavar con agua, eliminando todos los residuos y dejar secar. A continuación, proceder como en el caso 2º. En caso de moho, especialmente complicado, diluir la pintura en lugar de con agua, con fungicidas especiales, en la misma proporción.

### PROPIEDADES:

**Aplicación:** brocha, rodillo o pistola. Antes de proceder a la aplicación, deberá **HOMOGENEIZARSE**, removiendo el contenido del envase. Aplicar la primera mano diluida un 5-10% en agua, y la segunda mano sin diluir o diluida como máximo un 5% en agua.

**Limpieza:** limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

**Espesor recomendado:** 30-40 micras secas por mano.

**Secado al tacto:** 30 minutos.

**Repintado:** Mínimo 8 horas, a 20°C.

**Rendimiento teórico:** 7-8 m<sup>2</sup>/lt, para 35 micras secas. El práctico variará en función del fondo, sistema de aplicación, espesor final, etc.

**Etiquetado COV:**

Directiva 2004 / 42 / IIA (c) (75/40)

Máx. COV 25 g/lit.

### PRESENTACIÓN:

Envases de 750 ml., 4 lt. y 15 lt.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.