

GENERALIDADES: Es una barniz al agua formulado con resinas acrílicas especiales y desarrollado especialmente para el mundo de la madera, cuando se precisa un sellador al agua con un secado muy rápido, buen relleno de la madera y un lijado fácil . Está especialmente diseñado para sustituir a los antiguos tapaporos nitrocelulósicos.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD	60-70 K.U
DENSIDAD	1,00-1,03 grs/cm3
SÓLIDOS:	EN PESO: 30 ± 2%
ASPECTO	MATE
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO.
DILUCION	AGUA
SECADO	15-30 minutos
LIJADO	1 Hora

ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/II A (g) (30)
MAX COV: 30 G/l

REACCION AL AFUEGO:

Euroclase B,s1, do, según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007 FAMILIA TEPPI

PRESENTACIÓN:

Envases de 750 ml. y 4 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.