



TEPPILUX ESMALTE SATINADO AL AGUA

ESMALTE ACRILICO SATINADO AL AGUA.

Marzo 2011
EGA XXX-01-FT

GENERALIDADES:

TEPPILUX SATINADO AL AGUA es un esmalte de acabado basado en una emulsión acrílica pura de acabado satinado.

TEPPILUX SATINADO AL AGUA está muy indicado para el esmaltado de superficies de madera o hierro previamente imprimadas, donde sea requerido por consideraciones toxicológicas o medioambientales. Se puede aplicar indistintamente en superficies interiores o exteriores en puertas, marcos, ventanas, etc.

TEPPILUX SATINADO AL AGUA posee unas buenas propiedades de aplicación, no salpica, tiene una gran cubrición y unas buenas propiedades de nivelación. Es prácticamente inodoro y no amarillea.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Color:	Blanco
Viscosidad:	80-90 KU a 20° C.
Brillo:	Satinado.
Peso específico:	1,200 +/- 0,020 K / L.
Secado:	1 hora a 20° C.
Repintado:	6 horas a 20° C.
Rendimiento:	6 a 8 m ² por Litro .

MODO DE EMPLEO:

Aplicar preferiblemente entre +5° C y +40° C y con una humedad relativa inferior al 80%. No aplicar si se prevén lluvias o con humedades relativas muy elevadas.

La superficie debe estar limpia, seca y en buen estado. Remover bien el contenido del envase. El producto está listo al uso, no diluir.

Superficies nuevas o sin pintar

- Aplicar una capa a brocha o rodillo de **SELLADORA TXURI AL AGUA**. Dejar secar 6 horas a 20° C.

- Aplicar dos o más capas a brocha o rodillo de **TEPPILUX SATINADO AL AGUA**. Dejar secar 6 a 8 horas entre capas.

Superficies a repintar

- Si la pintura se encuentra en mal estado o a base de cola, temple o cal, eliminar completamente y proceder como en el apartado de superficies nuevas.
- Lavar con agua y jabón y matizar completamente con lija fina. Eliminar polvo y dejar secar.
- Aplicar dos o más capas a brocha o rodillo de **TEPPILUX SATINADO AL AGUA**. Dejar secar 6 a 8 horas entre capas.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (d) (130)
Máx. COV 50 g/lit.

REACCION AL FUEGO:

EUROCLASE: B.s1,d0 según Norma Europea UNE EN 13501.1:2007

RECOMENDACION:

El producto debe conservarse en el envase original, perfectamente cerrado, en un lugar seco y ventilado, de acuerdo con la legislación vigente. Preservar de las heladas o temperaturas muy bajas durante su almacenaje.

Observar las indicaciones incluidas en la etiqueta, los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con agua y un detergente adecuado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y procurar atención médica.

PRESENTACIÓN: Envases: 1 y 4 litros.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.