



# **TEPPILUX ESMALTE** **SEMIMATE AL AGUA**

**ESMALTE ACRILICO SEMIMATE AL AGUA.**

Diciembre 2010  
EGA XXX-01-FT

## **GENERALIDADES:**

**TEPPILUX SEMIMATE AL AGUA** es un esmalte de acabado basado en una emulsión acrílica pura de acabado mate sedoso.

**TEPPILUX SEMIMATE AL AGUA** está muy indicado para el esmaltado de superficies de yeso, escayola, madera o hierro previamente imprimadas, donde sea requerido por consideraciones toxicológicas o medioambientales. Se puede aplicar indistintamente en superficies interiores o exteriores en paredes, techos, puertas, marcos, ventanas, etc.

**TEPPILUX SEMIMATE AL AGUA** posee unas buenas propiedades de aplicación, no salpica, tiene unas gran cubrición y unas buenas propiedades de nivelación. Es prácticamente inodoro y no amarillea

## **CARACTERÍSTICAS TECNICAS:**

<b>Color:</b>	Blanco.
<b>Viscosidad:</b>	85-95 KU a 20° C.
<b>Brillo:</b>	Mate sedoso.
<b>Peso específico:</b>	1,300 +/- 0,020 K / L.
<b>Secado:</b>	1 hora a 20° C.
<b>Repintado:</b>	4 a 6 horas a 20° C.
<b>Rendimiento:</b>	7 a 9 m <sup>2</sup> por Litro .

**REACCION AL FUEGO: EUROCLASE:**  
**B.s1,d0 según Norma Europea UNE EN 13501.1:2007**

## **MODO DE EMPLEO:**

Aplicar preferiblemente entre +5° C y +40° C y con una humedad relativa inferior al 80%. No aplicar si se prevén lluvias o con humedades relativas muy elevadas.

La superficie debe estar limpia, seca y en buen estado. Remover bien el contenido del envase. El producto está listo al uso, no diluir.

## **Superficies nuevas o sin pintar**

- Aplicar una capa a brocha o rodillo de **IMPRIMACION MULTISUPERFICIES**. Dejar secar 6 horas a 20° C.
- Aplicar dos o más capas a brocha o rodillo de **TEPPILUX SEMIMATE AL AGUA**. Dejar secar 6 a 8 horas entre capas.

## **Superficies a repintar**

- Si la pintura se encuentra en mal estado o a base de cola, temple o cal, eliminar completamente y proceder como en el apartado de superficies nuevas.
- Lavar con agua y jabón y matizar completamente con lija fina. Eliminar polvo y dejar secar.
- Aplicar dos o más capas a brocha o rodillo de **TEPPILUX SEMIMATE AL AGUA**. Dejar secar 6 a 8 horas entre capas.

## **Etiquetado COV:**

Directiva 2004 / 42 / IIA (d) (130)  
Máx. COV: 65,9 g/lt.

## **RECOMENDACION:**

El producto debe conservarse en el envase original, perfectamente cerrado, en un lugar seco y ventilado, de acuerdo con la legislación vigente. Preservar de las heladas o temperaturas muy bajas durante su almacenaje.

Observar las indicaciones incluidas en la etiqueta, los derrames o salpicaduras debe eliminarse inmediatamente con un detergente adecuado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y procurar atención médica.

**PRESENTACIÓN:** Envases: 1 y 4 litros.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.