

# TEPPINAS AZUL PISCINAS

## PINTURA AL CLOROCAUCHO MATE DE ALTA CALIDAD

Diciembre 2010  
EGA-F.T.

### DESCRIPCIÓN:

**TEPPINAS AZUL PISCINAS**, es una pintura al clorocaucho de acabado, de magnífica resistencia al agua.

**TEPPINAS AZUL PISCINAS** resiste perfectamente el contacto permanente de agua dulce en el exterior.

**TEPPINAS AZUL PISCINAS** seca rápidamente y proporciona una película de gran dureza.

### PARTICULARIDADES:

**Colores:** Azul piscinas característico.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Densidad:** 1,27 ± 0,02 kg/l.

**Viscosidad:** 85 ± 5 K.U.

**Sólidos en peso:** 59,5 ± 2%

**Sólidos en Volumen:** 39,5 ± 2%

**Secado:** AL POLVO: 10 minutos.

AL TACTO: 1-2 horas.

DURO: 24 horas

**Brillo:** MATE

**Intervalo entre capas:** 24 horas

**Rendimiento:** 6-8 m<sup>2</sup>/lt., aprox. Para 50 micras secas

**Disolvente:** N° 224

**Dilución:** 10-15% aprox.

### ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/ II A (i) (500)

MAX. COV: 497,7 g/l

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

#### Preparación de la superficie:

**Cemento, hormigón, ladrillo y fibrocemento:** Las superficies debe ser sólidas y homogéneas. Las partículas o fragmentos deteriorados o sueltos así como el salitre, deberán ser eliminados mediante un cepillado

enérgico. Las superficies a pintar deben estar secas.

**Antiguas pinturas:** Las pinturas deberán estar perfectamente adheridas al soporte. Eliminar por medios mecánicos (lijado, cepillado, etc.) las pinturas débilmente adheridas que cuartean o se descascarillan y el salitre.

Verificar la compatibilidad del **TEPPINAS AZUL PISCINAS** con la pintura existente. Para ello, aplicar el **TEPPINAS AZUL PISCINAS** sobre una pequeña superficie en dos capas sucesivas; después del secado, la superficie debe estar lisa, brillante y dura. Si se presentan hinchamientos o cuarteamientos, la antigua pintura es incompatible con el **TEPPINAS AZUL PISCINAS**. En este caso, la antigua pintura debe ser completamente decapada y eliminada.

#### APLICACIÓN: A BROCHA.

El **TEPPINAS AZUL PISCINAS** debe aplicarse en capas espesas. El espesor y número de capas, dependerá de la rugosidad de la superficie a cubrir, de la duración de la protección que se desea proporción y de las condiciones climáticas del lugar. Un espesor de 75 micras procura una resistencia buena.

**RECOMENDACIONES:** La aplicación de capas sucesivas deberá realizarse sin insistir demasiado, ya que al ser esta pintura siempre soluble en su propio disolvente, podría remover las capas subyacentes.

Evitar la aplicación en tiempo húmedo y demasiado frío.

**Almacenamiento: HASTA UN AÑO**, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

Utilización: Antes de proceder a la aplicación deberá **HOMOGENEIZARSE**, removiendo el contenido del envase.

#### PRESENTACIÓN:

Envases de 4 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.