



TEPPIOLITE

PINTURA AL PLIOLITE MATE

Octubre 2011
EGA-235-03-FT

GENERALIDADES:

TEPPIOLITE es una pintura formulada a base de resinas tipo **PLIOLITE** (Marca Registrada), especialmente estudiada especialmente para la decoración y protección de fachadas y superficies exteriores en general.

Como características especiales cabe destacar:

**IMPERMEABILIDAD y TRANSPIRABILIDAD
ANTIESTATICO y ANTIPOLVO**

AUTOLAVABLE

**DUREZA SUPERFICIAL y ELASTICIDAD A UN
TIEMPO**

ANTIMOHO

EVITA LA FORMACIÓN DE EFLORESCENCIAS, motivada por la alcalinidad del cemento que emigra a la superficie, ya que la resina utilizada es insaponificable.

GRAN RESISTENCIA A: detergentes, bases diluidas, ambientes salinos y/o marinos.

APLICABLE SOBRE CUALQUIER PINTURA, debido a su baja tensión superficial.

EXCELENTE PROTECCIÓN ANTICARBONATACION del hormigón por su resistencia a la difusión del CO₂ y SH₂.

PARTICULARIDADES:

COLOR: BLANCO. Puede fabricarse en otros colores, bajo demanda y según cantidades: Se puede teñir con nuestros colorantes **EGATEX**.

ASPECTO: MATE

TEMPERATURA DE TRABAJO. A diferencia de las pinturas plásticas, cuya temperatura de trabajo debe ser superior a +5°C, puede aplicarse con temperaturas de hasta bajo cero.

RESISTENCIA A LA LLUVIA: Las superficies exteriores tratadas con la **PINTURA AL PLIOLITE MATE** no son dañadas por la lluvia aunque esta se produzca seguidamente de haber sido aplicada aquella.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Recubrimientos secos y defectuosos pueden eliminarse con **DISOLVENTE N° 224**, aun después de varias horas de haber sido aplicado, facilitando el mantenimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VISCOSIDAD: 120 ± 10 K.U.

PESO ESPECIFICO: 1,30 – 1,35 gr/cc

SECADO: 1-2 HORAS

RENDIMIENTO: 8-10 m²/lt aproximadamente.

DILUCIÓN: 0,5%, para aplicación a brocha o rodillo; 10-15% para aplicación a pistola, con **DISOLVENTE N° 224**.

SÓLIDOS: Peso: 63 ± 1%

Volumen: 41 ± 1%

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (i) (600/500)

Máx. COV 495 g/lt.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.

PREPARACIÓN DE LOS FONDOS: Cuando se trate de superficies carbonatadas o salitrosas conviene previamente cepillar y lavar, para seguidamente dar una mano de **BARNIZ FIJADOR AL PLIOLITE** para sustratos porosos. Una vez seco, proceder a la primera mano de la **PINTURA AL PLIOLITE MATE**, transcurrido un mínimo de 12 horas, proceder a dar una segunda mano. No presenta problemas de empalmes.

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO: 1 año, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

UTILIZACIÓN: Remover cuidadosamente el contenido de los envases hasta conseguir una perfecta homogenización.

TOXICIDAD: Consultar Ficha de Seguridad.

PRESENTACIÓN: Envases de 4 y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.