

## TEPPISOL METALIZADO

PINTURA SATINADA AL AGUA METALIZADA  
PARA EXTERIORES E INTERIORES

Diciembre 2010  
EGA-352T002-FT

### GENERALIDADES:

TEPPISOL METALIZADO es una pintura al agua, satinada, de acabado metalizado, tipo **RAL 9006**. Formulada a base de polímeros acrílicos y aluminos especiales, **TEPPISOL METALIZADO** se caracteriza por su gran resistencia, longevidad y belleza, encontrando su campo de aplicación en la decoración de todo tipo de sustratos, cuando se desee un acabado metalizado.

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

**Viscosidad:** 95 K.U.,  $\pm 5$ .

**Densidad:**  $1,02 \pm 0,02$  grs/c.c.

**Sólidos: EN PESO:**  $26 \pm 2\%$

**EN VOLUMEN:**  $23 \pm 2\%$

**Color:** Metalizado tipo **RAL 9006**, más los colores de la carta de metalizados, que se obtienen con el Sistema Tintométrico **COLOREGA**.

**Brillo:** Satinado.

**Rendimiento para 30-35 micras secas:** 8-10 m<sup>2</sup>/Lt,  $\pm 1$ .

**Secado:** 30 minutos

**Repintado:** 4 horas

**Dilución:** 0-10% con agua.

**Aplicación:** Brocha y Rodillo.

**Reacción al fuego:** Euroclase: "**B-s1,d0**", según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007%

### ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/LTA (a) (30)

MAX COV: 4,8 g/lit

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

**Temperatura de trabajo:** NO DEBERA SER INFERIOR A +5°C

**Aplicación:** Puede realizarse a brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless.

**Preparación de las superficies:** Eliminar imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo, etc.

**1°.- Sobre techos, cal, pinturas viejas etc.:** Después de eliminar los desconches, techos, cal, etc., aplicar una mano de **JAYOCRIL ULTRAFINO** y dos manos de **TEPPISOL METALIZADO**, la primera diluida un 5-10% y la segunda sin diluir o máximo 5%.

**2°.- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o muy absorbentes:** Aplicar una mano de **FASSANOL** diluido un 25% o **JAYOCRIL ULTRAFINO** o bien selladora sintética **TEPPI** como sellado y después dos manos como en el caso anterior.

**3°.- Sobre superficies duras y secas:** Aplicar dos manos como en los casos anteriores, preferentemente precedidas de **JAYOCRIL** o **JAYOCRIL ULTRAFINO**.

**4°.- Sobre madera:** Aplicar una mano de **TEPPILACK TAPAPOROS AL AGUA** (brocha – rodillo)) y tras el lijado correspondiente proceder a dar dos manos como en los casos anteriores.

**5°.- Sobre superficies de hierro:** Aplicar previamente una mano de **ACIERINE ANTIROUILLE BLANC** (brocha-rodillo) ó **I-500 GRIS CLARO**, procediendo a continuación como en los casos anteriores.

**6°.- Sobre acero galvanizado, aluminio y otras aleaciones ligeras:** Aplicar previamente una mano de **SHOP-PRIMER BLANCO**, procediendo a continuación como en los casos anteriores.

### RECOMENDACIONES:

**Almacenamiento:** HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

**Utilización:** Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido.

### PRESENTACION:

Envases de 750 ml. y 4 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización e estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.