



TEPPIURETAN

ACABADO POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA SUELOS

Diciembre 2010
EGA-434-02-FT

DESCRIPCIÓN:

TEPPIURETAN es un barniz de acabado de poliuretano, de un solo componente, que cataliza con la humedad del aire.

TEPPIURETAN permite obtener acabados de alto brillo y gran dureza, que protegen contra la humedad, grasas, gasolina, productos químicos y, frente al desgaste mecánico, siendo por tanto muy indicado para suelos de madera, embarcaciones, barras de bar, hormigón, etc.

TEPPIURETAN se limpia con facilidad con agua y detergentes domésticos normales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad: 0,98 gr/cm³ ± 0,02 (20°C).

Viscosidad: 55 K.U. ± 5 (20°C).

Sólidos: En peso: 40% ± 2.

En volumen: 34% ± 2.

Color: Ligeramente ambarino.

Aspecto: Brillante.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Aplicación: Brocha o rodillo. **TEPPIURETAN** posee muy buena brochabilidad.

Preparación de los fondos:

Los suelos de madera tienen que ser acuchillados o lijados perfectamente, eliminando a continuación el polvo con aspirador u otro procedimiento. En cualquier caso, deberá asegurarse la ausencia total de polvo, grasa, cera y cualquier otra clase de impurezas.

Aplicar una mano de **TEPPIURETAN** con buena renovación de aire. Al día siguiente, proceder a un lijado superficial y eliminación del polvo generado. Aplicar una segunda mano de **TEPPIURETAN** con buena renovación de aire. Si fuese necesario, en función del tipo de madera, se aplicará una tercera capa de **TEPPIURETAN** con buena renovación de aire, después de haber transcurrido un día desde la aplicación anterior.

Limpieza: Limpiar los utensilios con nuestro **Diluyente Poliuretano n°3**.

PROPIEDADES:

Secado no pegajoso: 4 – 6 horas.

Repintado: 24 horas mínimo.

Rendimiento teórico: 6 m²/lt. para 50 micras secas.

Dilución: No es necesario diluir, aunque si se desea puede diluirse ligeramente con nuestro **Diluyente Poliuretano n°3**.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (i) (500)

Máx. COV 494,9 g/lt.

RECOMENDACIONES:

Almacenar en lugares frescos y conservar los envases muy bien cerrados.

Pot-Life: La estabilidad del producto en el envase, muy bien cerrado y en lugar fresco, es de 3 – 4 meses aproximadamente.

El contacto con el aire puede producir espesamientos que harían inservible el producto, por lo que se aconseja no dejar envases con contenido incompleto.

Los suelos barnizados con **TEPPIURETAN** pueden ser pisados 24 horas después de la aplicación de la última capa.

PRECAUCIONES:

Mantener buena renovación de aire, durante la aplicación y hasta que el barniz esté completamente seco. La inobservancia de esta recomendación, puede dar lugar a problemas de amarilleamiento en las paredes pintadas con pintura plástica, sobre todo recientemente. No nos responsabilizamos de la consecuencia de no tener en cuenta esta precaución.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 y 5 lt.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.